



Colorificio Rodoero s.a.s

Via Cantarena 108 A - 16011 Arenzano (Ge)

Tel. Fax. 010 912 5194

Email: info@rodoero.it Web: www.rodoero.it

p.iva 03840380103

AQUA9 – SCHEDA TECNICA

Pittura opaca all'acqua da usarsi come fondo riempitivo e di facile carteggiabilità prima dell'applicazione di un qualsiasi smalto; particolarmente indicata per cicli all'acqua aumentandone il potere coprente.

Indicata per uniformare superfici porose come il legno o dove sono stati applicati degli stucchi. E' caratterizzata da una buona distensione minimizzando la necessità di carteggiare a fondo. Asciuga velocemente (circa 1 ora) anche se per sovraverniciare è consigliabile aspettare almeno 6-8 ore.

Può essere anche tinteggiata utilizzando paste colorate per prodotti all'acqua o universali. Il prodotto è pronto all'uso e grazie alla sua formulazione è classificato come non pericoloso secondo la Direttiva Preparati Pericolosi (88/379/CE).

Caratteristiche chimico fisiche

ASPETTO	opaco
COLORE	bianco
RESA	7/8 mq/lt
COMPOSIZIONE	a base di resine poliuretatiche e acriliche
PESO SPECIFICO	1,3 ± 0,05 g/cm ³ a 20 °C
CONFEZIONI LT.	0,375 lt – 0,750 lt – 2,500 lt – 15 lt
DILUENTE	acqua
ESSICAZIONE	fuori polvere: 1h; asciutto: 8h (a 25°C e 60% umidità)

Applicazione:

Su supporto nuovo:

- Carteggiare con carta fine e pulire con cura la superficie da trattare
- Assicurarsi che il supporto sia completamente asciutto
- Applicare il prodotto con pennello morbido o rullino
- Lasciare asciugare perfettamente, passare una carta vetro fine ed applicare lo strato successivo.
- Lasciare sempre asciugare molto bene tra una mano e l'altra.

Su supporto verniciato:

- Carteggiare e pulire con cura la superficie da trattare eliminando ogni traccia di vernice o smalto.
- Assicurarsi che il supporto sia completamente asciutto
- Applicare il prodotto con pennello morbido o rullino
- Lasciare asciugare perfettamente, passare una cartavetro fine ed applicare lo strato successivo.
- Lasciare sempre asciugare molto bene tra una mano e l'altra.