



# Colorificio Rodoero s.a.s

Via Cantarena 108 A - 16011 Arenzano (Ge)

Tel. Fax. 010 912 5194

Email: [info@rodoero.it](mailto:info@rodoero.it) Web: [www.rodoero.it](http://www.rodoero.it)

p.iva 03840380103

## CHROMOSSINT – SCHEDA TECNICA

Pittura antiruggine alchidica a solvente dearomatizzato contenente speciali pigmenti anticorrosivi e polifosfati di alluminio.

E' caratterizzato da ottime proprietà di dilatazione del film simili a quelle di uno smalto opaco ed ottima resa. E' dotato di ottima resistenza agli agenti atmosferici anche in ambiente marino e industriale leggero.

### Caratteristiche chimico fisiche

ASPETTO	opaco
COLORE	grigio o arancio
RESA	7/8 mq/lt
COMPOSIZIONE	a base di resine alchidiche a lungo olio
PESO SPECIFICO	1,4 ± 0,05 g/cm <sup>3</sup> a 20 °C
CONFEZIONI LT.	0,375 lt – 0,750 lt – 2,500 lt – 15 lt
DILUENTE	ragia dearomatizzata o diluente sintetico
ESSICAZIONE	fuori polvere: 2h; asciutto: 12 ore (a 25°C e 60% umidità)

### Applicazione:

#### Su supporto nuovo:

- Pulire propriamente il supporto con carta vetro o una spazzola metallica
- Sgrassare con apposito solvente, si consiglia l'uso del Mangiagrasso
- Assicurarsi di non aver presenza di ruggine insorgente e che il supporto sia completamente asciutto
- Applicare il prodotto

#### Su supporto vecchio:

- Carteggiare e pulire con cura la superficie da trattare eliminando ogni traccia di ruggine o vecchie pitture
- Nel caso di ruggine diffusa si consiglia l'applicazione di un convertitore di ruggine
- Assicurarsi che il supporto sia asciutto e ben sgrassato.
- Applicare il prodotto