



Colorificio Rodoero s.a.s

Via Cantarena 108 A - 16011 Arenzano (Ge)

Tel. Fax. 010 912 5194

Email: info@rodoero.it Web: www.rodoero.it

p.iva 03840380103

EMAIL MAT – SCHEDA TECNICA

Smalto alchidico per finiture satinato di qualità superiore su legno e ferro. Si distingue per la facilità di applicazione, è caratterizzato da ottima dilatazione e da un aspetto estetico di pregio.

E' particolarmente indicato per la pitturazione di supporti interni: verniciatura di porte, mobili, finestre etc.

Disponibile in 24 colorazioni standard più colori a tintometro (RAL, NCS, etc.)

Caratteristiche chimico fisiche

ASPETTO	brillante
COLORE	bianco nero o tinte a cartella e tintometriche
RESA	8/10 mq/lt
COMPOSIZIONE	a base di resine alchidiche a lungo olio
PESO SPECIFICO	1,1 ± 0,05 g/cm ³ a 20 °C
CONFEZIONI LT.	0,375 lt – 0,750 lt – 2,500 lt – 15 lt
DILUENTE	ragia dearomatizzata o diluente sintetico
ESSICAZIONE	fuori polvere: 3h; asciutto: 18 ore (a 25°C e 60% umidità)

Applicazione:

Su legno nuovo:

- Carteggiare con carta fine e pulire con cura la superficie da trattare
- Assicurarsi che il supporto sia completamente asciutto
- Applicare il prodotto con pennello morbido o rullino
- Lasciare asciugare perfettamente, passare una carta vetro fine ed applicare lo strato successivo.
- Lasciare sempre asciugare molto bene tra una mano e l'altra.

Su legno verniciato:

- Carteggiare e pulire con cura la superficie da trattare eliminando ogni traccia di vernice o smalto.
- Assicurarsi che il supporto sia completamente asciutto
- Applicare il prodotto con pennello morbido o rullino
- Lasciare asciugare perfettamente, passare una cartavetro fine ed applicare lo strato successivo.
- Lasciare sempre asciugare molto bene tra una mano e l'altra.