



Colorificio Rodoero s.a.s

Via Cantarena 108 A - 16011 Arenzano (Ge)

Tel. Fax. 010 912 5194

Email: info@rodoero.it Web: www.rodoero.it

p.iva 03840380103

EPOSILK – SCHEDA TECNICA

Stucco a rasare epossidico bicomponente, si utilizza nei lavori dove è necessario ottenere superfici molto lisce, ideale per il riempimento a spatola di piccole imperfezioni, come riempitivo per rimuovere graffi levigatura fine e la porosità. Può essere utilizzato per creare un profilo perfetto su superfici sopra e sotto la linea di galleggiamento. Essendo privo di solventi volatili non si ritira durante la catalisi; è facile da miscelare e applicare su aree grandi o piccole. E' spesso utilizzato per rifinire superfici già trattate con stucchi a spessore come l'Eposquid al quale può anche essere miscelato in fase di applicazione per ottenere un prodotto che abbia caratteristiche medie dei due stucchi. Compatibile con tutti i fondi bicomponenti, le resine epossidiche antiosmosi, e i cicli nautici bicomponenti.

Se si sovravernicia dopo più di una settimana dall'applicazione è sempre consigliabile carteggiarlo prima con carta fine.

Caratteristiche chimico fisiche

MISCELA	A+B 1 Parti di A + 1 parte di B
POT LIFE:	A+B(20°C) 40-50 minuti per 200gr
PESO SPECIFICO MEDIO:	1,35 kg/lit
APPLICAZIONE:	SPATOLA
DILUIZIONE:	NESSUNA
SOVRAVERNICIATURA:	24 ore a 20°C
MASSIMO SPESSORE IN VERTICALE:	2 mm a 25°C
CONFEZIONE DISPONIBILE:	1lt – 2lt – 10lt

Applicazione:

Su supporto nuovo:

- Carteggiare e pulire con cura la superficie da trattare
- Assicurarsi che il supporto sia completamente asciutto
- Miscelare i due componenti molto bene
- Applicare il prodotto.

Su supporto verniciato:

- Carteggiare a fondo e pulire con cura la superficie da trattare in modo da eliminare tutti i prodotti vecchi.
- Assicurarsi che il supporto sia completamente asciutto
- Miscelare i due componenti molto bene
- Applicare il prodotto.