



Colorificio Rodoero s.a.s

Via Cantarena 108 A - 16011 Arenzano (Ge)

Tel. Fax. 010 912 5194

Email: info@rodoero.it Web: www.rodoero.it

p.iva 03840380103

MYKY – SCHEDA TECNICA

Pittura antiruggine alchidica a solvente dearomatizzato contenente ossido di ferromicaceo. E' caratterizzata da ottime proprietà di dilatazione del film simili a quelle di uno smalto opaco.

E' dotato di ottima resistenza agli agenti atmosferici anche in ambiente marino e industriale.

Può essere utilizzato come prodotto unico per la protezione di manufatti in ferro, non necessita di nessuna sovraverniciatura. Dona al manufatto su cui è applicato un effetto "ferro antico" di particolare effetto decorativo.

Caratteristiche chimico fisiche

ASPETTO	metallizzato opaco
COLORE	antracite, grigio, grigio-blu, grigio-rosso, ottone
RESA	5/6 mq/lt
COMPOSIZIONE	a base di resine alchidiche a lungo olio
PESO SPECIFICO	1,5 ± 0,05 g/cm ³ a 20 °C
CONFEZIONI LT.	0,375 lt – 0,750 lt – 2,500 lt – 15 lt
DILUENTE	ragia dearomatizzata o diluente sintetico
ESSICAZIONE	fuori polvere: 3h; asciutto: 18 ore (a 25°C e 60% umidità)

Applicazione:

Su supporto nuovo:

- Pulire propriamente il supporto con carta vetro o una spazzola metallica
- Sgrassare con apposito solvente, si consiglia l'uso del Mangiagrasso
- Assicurarsi di non aver presenza di ruggine insorgente e che il supporto sia completamente asciutto
- Applicare il prodotto

Su supporto vecchio:

- Carteggiare e pulire con cura la superficie da trattare eliminando ogni traccia di ruggine o vecchie pitture
- Nel caso di ruggine diffusa si consiglia l'applicazione di un convertitore di ruggine
- Assicurarsi che il supporto sia asciutto e ben sgrassato.
- Applicare il prodotto