



Colorificio Rodoero s.a.s

Via Cantarena 108 A - 16011 Arenzano (Ge)

Tel. Fax. 010 912 5194

p.iva 03840380103

PAV LUX – SCHEDA TECNICA

Smalto poliuretano monocomponente per interni ed esterni.

Data la sua ottima durezza e' particolarmente indicato per l'applicazione su pavimenti in cemento, mattoni, cotto, ecc., ma può essere anche applicato come un comune smalto su legno e ferro. Viene consigliato ove sia richiesta una massima resistenza all'usura, all'abrasione, agli agenti chimici ed atmosferici.

Fuori polvere in un'ora a 25°C, asciutto in 12 ore e sovraverniciabile in 24.

Caratteristiche chimico fisiche

ASPETTO	brillante
COLORE	grigio, rosso mattone, verde scuro
RESA	7/10 mq/lt
COMPOSIZIONE	a base di resine uretaniche ed alchidiche
PESO SPECIFICO	1,06 ± 0,02 g/cm ³ a 20 °C
CONFEZIONI LT.	0,375 lt – 0,750 lt – 2,500 lt – 15 lt
DILUENTE	ragia dearomatizzata o diluente sintetico
ESSICAZIONE	fuori polvere: 3h; asciutto: 18 ore (a 25°C e 60% umidità)

Applicazione:

Su pavimenti nuovi:

- Togliere il più possibile la polvere presente, preferibilmente con un aspirapolvere
- Assicurarsi che il supporto sia completamente asciutto e non vi siano macchie di olio o grasso.
- Applicare la prima mano di prodotto diluita al 10-15% in modo da farla penetrare meglio nel supporto
- Quando la prima mano è asciutta e mai prima di 24h, stendere la seconda mano senza diluire o diluendo il minimo possibile.

Su pavimenti già verniciati:

- Pulire il pavimento da sporco e polvere con un aspirapolvere.
- Sgrassare con detergente industriale o solvente adeguato, cercando di spargere il meno possibile lo sporco o l'unto presente.
- Assicurarsi che il supporto sia completamente asciutto e non vi siano macchie di olio o grasso.
- Carteggiare leggermente con carta fine e pulire con cura la superficie da trattare
- Applicare il prodotto anche più mani lasciando asciugare completamente tra una mano e l'altra (minimo 24h).