



Colorificio Rodoero s.a.s

Via Cantarena 108 A - 16011 Arenzano (Ge)

Tel. Fax. 010 912 5194

Email: info@rodoero.it Web: www.rodoero.it

p.iva 03840380103

SINTOR – SCHEDA TECNICA

Smalto brillante di qualità per interni e esterni.

Si applica con estrema facilità sui più svariati tipi di supporto: manufatti in ferro e legno, carpenterie, ecc. Si distingue per le sue elevate caratteristiche di elasticità, dilatazione, copertura e pienezza del film.

Ai manufatti esposti all'esterno garantisce ottime prestazioni in termini di durata e resistenza all'aggressione degli agenti atmosferici ed inquinanti, anche in ambienti marini o industriali.

Di eccezionale versatilità, viene utilizzato con massima soddisfazione sia dall'applicatore professionista che dal privato.

Disponibile in 24 colorazioni standard più colori a tintometro(RAL, NCS, etc.)

Caratteristiche chimico fisiche

ASPETTO	brillante
COLORE	bianco nero o tinte a cartella e tintometriche
RESA	8/10 mq/lt
COMPOSIZIONE	a base di resine alchidiche a lungo olio
PESO SPECIFICO	1,1 ± 0,05 g/cm ³ a 20 °C
CONFEZIONI LT.	0,375 lt – 0,750 lt – 2,500 lt – 15 lt
DILUENTE	ragia dearomatizzata o diluente sintetico
ESSICAZIONE	fuori polvere: 3h; asciutto: 18 ore (a 25°C e 60% umidità)

Applicazione:

Su legno nuovo:

- Carteggiare con carta fine e pulire con cura la superficie da trattare
- Assicurarsi che il supporto sia completamente asciutto
- Applicare il prodotto con pennello morbido o rullino
- Lasciare asciugare perfettamente, passare una carta vetro fine ed applicare lo strato successivo.
- Lasciare sempre asciugare molto bene tra una mano e l'altra.

Su legno verniciato:

- Carteggiare e pulire con cura la superficie da trattare eliminando ogni traccia di vernice o smalto.
- Assicurarsi che il supporto sia completamente asciutto
- Applicare il prodotto con pennello morbido o rullino
- Lasciare asciugare perfettamente, passare una cartavetro fine ed applicare lo strato successivo.
- Lasciare sempre asciugare molto bene tra una mano e l'altra.